



1



- Store adhesive at a minimum temperature of 68°F (20°C) for 24 hours prior to installation.
 - Condition flooring per manufacturer's recommendations.
-
- Almacene el adhesivo a una temperatura mínima de 68°F (20°C) 24 horas antes de la instalación.
 - Prepare el piso de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

2



- Ensure substrate, flooring and surrounding areas are clean and dust-free.
 - Damp-mop substrate if dust is present.
 - Only use Portland-based patching and leveling compounds.
-
- Asegúrese que el sustrato, el piso y áreas adyacentes estén limpias y libres de polvo.
 - Limpie el sustrato con un trapo húmedo si hay polvo presente.
 - Utilice solamente productos a base de cemento Portland para reparación y nivelación.

3



- Wipe hand across surface.
 - If dust transfers, substrate is not clean.
-
- Pase la mano por encima de la superficie.
 - Si se transfiere polvo, la superficie no está limpia.


4



HVAC

- HVAC must be continuously operated for a minimum of 72 hours at a temperature of no less than 68°F (20°C) prior to installation.
-
- El aire acondicionado y/o sistema de ventilación debe ser operado continuamente por 72 horas a una temperatura no menor de 68°F (20°C) antes de la instalación.

5



- Protect from overspray with a spray shield, drop cloths, paper, or masking.
-
- Proteja las estructuras adjuntas al piso con plástico, cartón, cinta adhesiva y/o cubierta de tela.

6



- Shake aerosol can well.
 - Remove white cap.
-
- Agite bien la lata de aerosol.
 - Remueva la tapa blanca.

7



- Stand straight up to spray. Hold can upside down, approximately 20-30 inches (50-76 cm) from the substrate, aim at floor and press tip with finger.
- Walk right to left smoothly to achieve results in photo on reverse side. Adhesive should spray out in a wide mist and fall similar to snow.

NOTE:

Spraying in a sweeping motion may result in an inconsistent spray pattern. Excess buildup or inconsistent spray pattern on substrate may cause telegraphing.

Avoid extremely heavy application.

VCT FLOORING
COVERAGE
170-200 ft²
per can

RENDIMIENTO
15.8-18.6 m²
por lata

RECYCLED RUBBER & NEEDLEFELT

COVERAGE
100-125 ft²
per can

RENDIMIENTO
9.2-11.6 m²
por lata

NOTA:

Rociar con el brazo extendido sin doblar la muñeca de otra manera resultará con un patrón inconsistente. Un exceso de adhesivo o un patrón de rociado inconsistente pueden causar que se vea un defecto de aplicación denominado "telegraphing".

Evitar aplicación pesada.

8




- To ensure optimal spray pattern, remove any adhesive buildup that may occur during the application process.

- Para asegurar un patrón de rociado óptimo, quite cualquier exceso de adhesivo a la salida de la boquilla que pueda acumularse durante el proceso de aplicación.

9

- If overspray occurs, it may be removed with a damp cloth while the adhesive is still wet.
- Use mineral spirits for dry overspray.
- Si ocurre salpicaduras, éstas se pueden limpiar fácilmente con un trapo húmedo mientras el adhesivo esté todavía húmedo.
- Utilice tiner para limpiar o remover adhesivo seco.


10

- Allow adhesive to dry until there is no adhesive transfer when lightly touched (10-20 min).
- High humidity and/or low temperature increases tack time.
- Deje que el adhesivo seque hasta que no haya transferencia del adhesivo al dedo cuando lo toca suavemente (10-20 minutos).
- Una humedad ambiental alta o una temperatura baja pueden aumentar el tiempo que se necesita para que el adhesivo se sienta pegajoso.

11

- Open time after tack is 2 hours. While open, ensure that adhesive is not contaminated by dust.

- El tiempo abierto de trabajo después de rociar es de 2 horas, durante este tiempo asegúrese que el pegamento no haya sido contaminado con el polvo.

12

- Roll flooring with a 75-100 lb (34-45 kg) roller within 1 hour after installation to complete the bonding process.
- After rolling, floor is ready for all access.

- Pase un rodillo de 75-100 libras (34-45 kg) por encima del piso en un plazo de 1 hora después de la instalación para completar el proceso de adherencia.
- Despues de aplicar presión con el rodillo, el piso esta listo para ser usado.


VCT

Coverage Per Can: 170-200 ft² (15.8-18.6 m²)

Match spray pattern by placing guide on the floor.

Rendimiento por lata: 170-200 ft² (15.8-18.6 m²)

Compare el patrón de rociado colocando la guía en el piso.




Recycled Rubber & Needlefelt Carpet Tiles

Coverage Per Can: 100-125 ft² (9.2-11.6 m²)

Match spray pattern by placing guide on the floor.

Rendimiento por lata: 100-125 ft² (9.2-11.6 m²)

Compare el patrón de rociado colocando la guía en el piso.



CAUTION: CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate container. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Use with adequate ventilation. Do not take internally. FIRST AID: In case of contact with eyes, flush thoroughly with water. If irritation persists, get medical attention. For skin contact, wash with soap and water. If ingested, do not induce vomiting; seek medical attention immediately. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

ADVERTENCIA: EL CONTENIDO BAJO PRESIÓN. No perforar ni incinerar el recipiente. No exponga al calor ni almacene a temperatura por encima de 120°F (48°C). Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. Usar con ventilación adecuada. No ingerir. PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua. Si la irritación persiste, busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. Si se ingiere, no induzca el vómito; busque atención médica de inmediato. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



+ 32°F (+0°C)