



**1**



- Store adhesive at a minimum temperature of 68°F (20°C) for 24 hours prior to installation.
- Almacene el adhesivo a una temperatura mínima de 68°F (20°C) 24 horas antes de la instalación.

**2**



- Ensure substrate, wall tiles, and surrounding areas are clean and dust free.
- Damp-wipe substrate if dust is present.
- Prime joint compound with latex based primer.
- Asegúrese que el sustrato, los paneles de la pared y las áreas vecinas estén limpias y libres de polvo.
- Limpie con un trapo húmedo si hay polvo presente.
- Utilice un imprimante ("primer") en base a latex en las juntas.

**3**



- Wipe hand across surface.
- If dust transfers, substrate is not clean.
- Pase la mano por encima de la superficie.
- Si se transfiere polvo, la superficie no está limpia.


**4**



**HVAC**

- HVAC must be continuously operated for a minimum of 72 hours at a temperature of no less than 68°F (20°C) prior to installation.
- El aire acondicionado y/o sistema de ventilación debe ser operado continuamente por 72 horas a una temperatura no menor de 68°F (20°C) antes de la instalación.

**5**




- Protect from overspray with a spray shield, drop cloths, paper, or masking.
- Proteja las estructuras adjacentes al piso con plástico, cartón, cinta adhesiva y/o cubierta de tela.

**6**



- Shake aerosol can well.
- Remove safety tab.
- Agite bien la lata de aerosol.
- Remueva el sello de seguridad.

**7**



- This adhesive is delivered by a low-pressure propellant. Adhesive should spray out in a wide mist and fall similar to snow towards desired surface. Avoid extremely heavy application. Refer to spray pattern photo on back.
- Hold can upright, approximately 18-24 inches (46-61 cm) from the substrate, aim and pull trigger.

**NOTE:**

*Spraying in a sweeping motion may result in an inconsistent spray pattern.*


**COVERAGE**

**40-50 ft<sup>2</sup>  
per can**



**RONDIMIENTO**

**3.7-4.6 m<sup>2</sup>  
de radalata**




- Este adhesivo es expulsado por un gas a baja presión. El adhesivo debe salir en forma de un patrón amplio y caer de manera similar a la nieve hacia la superficie deseada. Evite una aplicación demasiado pesada. Refierase al patrón de rociado de la foto del reverso.

- Sostenga la lata verticalmente, aproximadamente 18-24 pulgadas (46 a 61 cm), apunte y oprima el gatillo.

**NOTA:**

*Rociar con el brazo extendido sin doblar la muñeca de otra manera resultará con un patrón inconsistente.*


**8**



- To ensure optimal spray pattern, remove any adhesive build up that may occur during the application process.
- Para asegurar un patrón de rociado óptimo, quite cualquier exceso de adhesivo a la salida de la boquilla que pueda acumularse durante el proceso de aplicación.

**9**

- If overspray occurs, it may be removed with a damp cloth while the adhesive is still wet.
- Sí ocurre salpicaduras, éstas se pueden limpiar fácilmente con un trapo húmedo mientras el adhesivo este todavía húmedo.

**10**

- Allow adhesive to dry until there is no adhesive transfer when lightly touched (10-20 min).
- High humidity and/or low temperature increases tack time.
- Deje que el adhesivo seque hasta que no haya transferencia del adhesivo al dedo cuando lo toca suavemente (10-20 minutos).
- Una humedad ambiental alta o una temperatura baja pueden aumentar el tiempo que se necesita para que el adhesivo se sienta pegajoso.

**11**


- Open time after application is 1 hour. While open, ensure that adhesive is not contaminated by dust.
- El tiempo para trabajar con este pegamento es de 1 hora, durante este tiempo asegúrese que el pegamento no haya sido contaminado con el polvo.

**12**

- Follow tile manufacturer's recommendations for installation.
- Position wall tile, ensure tile is properly aligned before application of pressure. Reposition as necessary.
- Siga las recomendaciones del fabricante de azulejos para la instalación.
- Posicione correctamente el azulejo, asegúrese que el azulejo este alineado correctamente antes de aplicar presión. Reposicione el azulejo en caso de ser necesario.

**13**

- Apply firm pressure to complete the bonding process. Reposition wall tile after pressing by pulling tile away from wall and reapplying adhesive.
- Wait 5 minutes before resetting.
- Tile may be grouted one hour after installation.
- Aplique presión firme para completar el proceso de adherencia. Se puede reposicione los azulejos apartando de la pared y reaplicando el adhesivo.
- Esperar 5 minutos antes de reposicionar.
- Despues de una hora de instalación emboquillar aplicando lechada.

**Coverage Per Can: 40-50 ft<sup>2</sup> (3.7-4.6 m<sup>2</sup>)****Rendimiento por lata: 40-50 ft<sup>2</sup> (3.7-4.6 m<sup>2</sup>)**

**CAUTION: CONTENTS UNDER PRESSURE.** Do not puncture or incinerate container. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48.89°C). Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Use with adequate ventilation. Do not take internally. FIRST AID: In case of contact with eyes, flush thoroughly with water. If irritation persists, get medical attention. For skin contact, wash with soap and water. If ingested, do not induce vomiting. Contact physician. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

**ADVERTENCIA: EL CONTENIDO BAJO PRESIÓN.** No perforar ni incinerar el recipiente. No exponga al calor ni almacene a temperatura por encima de 120°F (48.89°C). Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. Usar con ventilación adecuada. No ingerir. PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua. Si la irritación persiste, busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Comuníquese con el médico. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



+ 32°F (+0°C)